

IBARELEASE

Техническая Спецификация

Описание

Порошковые краски **IBARELEASE (...G)** в основном рекомендуются для пористых материалов или оцинкованных поверхностей. Проблема точечных отверстий в порошковых покрытиях, наносимых на горячеоцинкованные поверхности, является важной проблемой. Чтобы уменьшить или полностью устранить эту проблему, Иба Кимья производит специальную продукцию (G). Благодаря этим продуктам обеспечивается время, необходимое для выхода пузырьков газа из расплавленной полимерной пленки во время отверждения краски.

Общие характеристики

Достигается гомогенная дегазация
Доступна в широкой цветовой гамме
Нанесение одним слоем
Меньше отходов и загрязнения окружающей среды

Применение

Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в код продукта)

Особенности продукта

Цвет	Все цвета
Поверхность	Глянцевая GLG – Полуглянцевая HRG – Полуматовая CSG – Матовая CMG
Плотность	1.2 – 1.8 г/см ³ (низкая в темных тонах, высокая в светлых тонах)
Срок хранения	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в код продукта)

Информация по нанесению продукта

Порошковые краски **IBARELEASE** не требуют специального нанесения. Наносится так же, как и другие порошковые краски.

Характеристики покрытия

Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта)

Руководство по применению

Порошковые краски **IBARELEASE** не требуют особых действий. Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в код продукта).

IBARELEASE

Уход и обслуживание

Поверхность пленки краски **IBARELEASE** следует регулярно мыть теплой водой и жидким мягким моющим средством, а затем промывать проточной водой для сохранения привлекательного внешнего вида изделия. Не рекомендуется использование абразивных очистителей и активных органических растворителей.

Здоровье и безопасность

Техническая спецификация серии **IBARELEASE** (TDS) – является неотъемлемой частью использования этого продукта, содержащая информацию о потенциальном воздействии на здоровье и необходимых персональных средствах защиты. Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в офисы продаж и обслуживания клиентов.

Транспортировка и хранение

Упаковка	Плотный полиэтиленовый пакет в картонной коробке по 15-20-25 кг.
Транспортировка	Не опасный продукт. Нет специальных требований по транспортировке.
Условия хранения	Температура хранения должна быть ниже 30°C, а относительная влажность ниже 50%. Краска должна храниться в закрытых коробках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вся информация, представленная в этом техническом паспорте, зависит от наших актуальных знаний и опыта и может быть пересмотрена по мере развития новых технологий и опыта. Поскольку условия нанесения могут различаться в зависимости от подложки, физических условий и других переменных, пользователи должны проводить необходимые испытания, чтобы определить соответствие продукта его предполагаемому использованию. Мы не несем ответственности, так как применение, использование и обработка продуктов находятся вне нашего контроля и надзора. Более того, наша ответственность за нарушение гарантии ограничивается исключительно заменой продукта или возмещением его цены, и мы не несем ответственности за случайные или косвенные убытки ни при каких обстоятельствах.